



## ריצוף גרניט פורצלן על שומשום

חשוב! המפרט הינו מפרט כללי. חובה להתייעץ עם המחלקה הטכנית של בי. ג'י. טכנולוגיות, לפני ביצוע העבודה. יש להקפיד לעבוד בהתאם לתקנים הרלוונטים.

1. הכן תערובת טיט ע"י ערבוב צמנט 1 : 3 חול או טיט מובא, הוסף בי. ג'י. בונד 60 בכמות של 10% ממשקל הצמנט ומים לפי הצורך עד קבלת תערובת נוחה לעבודה.

2. הכן תערובת פריימר בהרכב הבא:

חלק א'

ערבב צמנט 1:1 חול.

חלק ב'

ערבב בי. ג'י. בונד 60 1:1 עם מים.

3. הוסף תוך כדי ערבוב מכני את החלק הנוזלי ב' בכמות הנדרשת לחלק האבקתי א', עד קבלת חומר נוח למריחה.

4. מרח את התערובת על גבי גב האריח בעזרת מרית משוננת ( גודל שיניים 8 מ"מ). יש למרוח את התערובת על גב האריח בעזרת הצד החלק של המרית המשוננת.

הערות:

כאשר מורחים את הפריימר יש להתייחס לצמיגות החומר:

חומר סמיך לא יהיה ניתן למריחה ע"י מרית משוננת ( המרית גוררת את השכבה מגב האריח) ויש להוסיף את החלק הנוזלי (חלק ב') בכמות הנדרשת.

לא ניתן ליישם את הפריימר כאשר הוא דליל מדי, כי לאחר המריחה בעזרת המרית המשוננת לא נוצרות "שיניים" בחומר ויש להוסיף את החלק הנוזלי (חלק ב') לתוך התערובת.

5. הדבק את אריח גרניט הפורצלן לטיט לאחר מריחת הפריימר ב"רטוב על רטוב". הצמד את האריח לטיט בעזרת פטיש גומי עד ליציאת החומר מצידי האריח.



הערות:

הקפד על יישום שכבת הטיט. השכבה חייבת להיות אחידה ורציפה.

מומלץ מידי פעם לנתק את האריח מיד לאחר ההדבקה על מנת לבדוק את כושר המגע בין הפריימר לטיט. הפריימר לא צריך להיות יבש מדי בזמן ההדבקה ועליו להתחבר לטיט. תערובת הטיט לא צריכה להיות סמיכה ועליה להיות עם פני שטח ישרים וללא יהיו חללי אוויר לאחר הדבקה לפריימר.

6. השאר מרווחים של 3 מ"מ בין האריחים ומלא אותם בבי. ג'. רובה אקרילית (ניתן לשפר ע"י תוספת 10% של בי. ג'. בונד 2).

7. יש לתכנן ולבצע תפרים גמישים, לפי המיקום של התפרים הקיימים בתשתית ולאטום אותם בסיליקון ניטראלי.

כל האמור לעיל הוא בגדר המלצה בלבד, הניתנת על פי מיטב הידע שברשותנו וניסיוננו הרב. אולם כיוון שיישום העבודה אינו בשליטתנו, אחריות המפעל מוגבלת לטיב ואיכות המוצר בלבד. על המבצע לבדוק התאמה לצרכיו ולביצוע נאות של העבודה.

לפרטים נוספים והדרכה מקצועית, פנה למחלקה הטכנית של בי. ג'. טכנולוגיות  
בטל: 08-6874236, פקס: 08-6874235, אתר: [www.b-gtech.com](http://www.b-gtech.com)