



בי ג'י 22 דבק אבקתי להדבקת אריחים.

שימושים

הדבקת אריחי קרמיקה, פסיפס, חרסינה, שיש ואבן בשיטת ההדבקה הדקה (3-5 מ"מ).
ת"י 4004 סוג C1T
סוגי התשתיות המתאימות: בטון, טיח, לוחות גבס, בלוקי בטון ואיטונג מטויחים, סיליקט ועוד.

יתרונות

מוכן לשימוש.
קל ליישום.
שומר על תכונותיו בשינויים תרמיים.
חוזק הדבקה גבוה.
עמידות מצוינת במים.
מתאים לרוב סוגי האריחים והתשתיות.

נתונים טכניים

בסיס:	צמנט, חול, פולימרים ומוספים מיוחדים.
צבע:	לבן, אפור
טמ'פ' יישום:	5°C-35°C
משקל מרחבי רטוב	1.8 ק"ג לליטר
זמן שמישות לעבודה	עד 3 שעות לאחר ערבוב
זמן חופשי	20 דקות
זמן ייבוש:	48 שעות
אריזה:	שק 25 ק"ג
צריכה:	1.5-3 ק"ג למ"ר תלוי בסוג התשתית וגודל האריח
אחסון:	מקום יבש ומוצל
חיי מדף:	6 חודשים באריזה המקורית ובתנאים המתאימים.



הכנת התשתית

סוגי התשתיות המתאימות: בטון, טיח, לוחות גבס, בלוקי בטון ואיטונג מטויחים, סיליקט ועוד.

התשתית צריכה להיות ישרה, יבשה, נקייה מאבק, שמנים, חלקים רופפים, צבע מתקלף וכד'.

תשתית שאינה ישרה ניתן לתקן בעזרת תערובת צמנטית משופרת ב-15% פולימר מסוג בי ג'י בונד 2 או בי ג'י בונד 17.

מומלץ מאד לאטום את התשתית מפני חדירת רטיבות, לפני יישום החיפוי, או הריצוף בחומרים מסוג בי ג'י טום, או בי ג'י טום 10 לקירות ורצפות ופריימר אטימה מסוג בי ג'י בונד 2 על פי ההוראות על גבי האריזה והדפים הטכניים.

הוראות שימוש

לכל 1 ק"ג של בי ג'י 22 יש להוסיף כ 270 סמ"ק מים, (לשק 25 ק"ג של בי ג'י 22 יש להוסיף 7 - 6.5 ליטר מים) תוך כדי ערבוב (רצוי ערבוב מכני), עד לקבלת תערובת אחידה ונוחה למריחה.

יש להמתין כ 5 דקות ולערבב שנית לפני היישום. ניתן להוסיף עד 3% מים לקבלת עבידות רצויה. מרח בעזרת צידה החלק של מרית (מלאג') משוננת (6-8 מ"מ) שכבה בעובי 6-7 מ"מ וסרוק מיד בצידה המשונן, בזווית של 45°, עד קבלת שכבת הדבקה של 3-4 מ"מ. הצמד את האריח למקומו (ללא הרטבה), ע"י לחיצה של האריח לתוך פסי ההדבקה. בין האריחים השאר מישקים (פוגות) מתאימים. התחל ההדבקה מלמטה. כאשר התשתית חלקה וגמישה, או האריח הנו בעל ספיגות נמוכה יש להוסיף לתערובת 15% פולימר מסוג "בי.ג'י. בונד 17" על פי ההוראות שלהלן: ערבב כ 10%-20% (ממשקל האבקה), פולימר מסוג בי ג'י בונד 17 עם אותה כמות מים, הוסף את האבקה לנוזל תוך כדי בחישה והוסף מים בכמות הנדרשת עד קבלת דבק אחיד ונוח ליישום. **שים לב, שכמות הנוזל לא תעלה על הכמות המומלצת כ: 270 סמ"ק לכל 1 ק"ג אבקה. להדבקת אריחים בגודל של 20X20 ס"מ ומעלה, יש למרוח את הדבק על גבי התשתית ועל גבי האריח.**

הערות

התייעץ עם המחלקה הטכנית בכל מקרה של אי וודאות לגבי התשתית, האריחים ויישומם. בהדבקה אנכית של לוחות שיש ואריחים, אשר גודלם ומשקלם מהווים חשש ליציבותם, וכן בהדבקות בגובה (7 מטר ומעלה), יש לבצע עיגון מיכאני בנוסף להדבקה. הדבקת אריחים גדולים, או כאלה שאינם סופגים, מחייבת יישום שכבת הדבקה דקה על גבי האריח. מומלץ לא להכין מראש חומר ליותר מ 30-דקות עבודה. אין לעבוד בטמפרטורות נמוכות מ 5°C. השאר מישקים (פוגות) ברוחב מתאים לסוג האריח וגודלו. השאר את המישקים פתוחים (24-72 שעות), עד לייבוש מלא של דבק האריחים. למילוי המישקים השתמש ברובה מוכנה בי ג'י רובה אקרילית למרווחים של 1-4 מ"מ, או בי ג'י כוחלה למרווחים של 5-12 מ"מ. בגמר העבודה שטוף את הידיים וכלי העבודה במים זורמים. לא למאכל, הרחק מילדים.