



בי ג'י כוחלה תערובת למילוי ואטימת מישקים ברוחב 5-20 מ"מ.

שימושים

תערובת למילוי לאטימת מישקים באבן. החומר מורכב מצמנט, חולות מובחרים ומדורגים, דבקים אבקתיים ופיגמנטים. לאחר ההתחזקות נדבק החומר היטב לדפנות האבן לא נסדק ולא מתפורר.

יתרונות

החומר מוכן לשימוש בתוספת מים בלבד.
כושר הידבקות גבוה.
קל להנחה ונוח ליישום.
חוזק מכני גבוה.
אוטם נגד מים.
נושם ומאפשר מעבר אדי מים.
עמיד בסביבה ימית.

נתונים טכניים

משקל מרחבי	-	1.5 ק"ג / ליטר
חוזק בלחיצה	-	14 מגפ"ס
חוזק בכפיפה	-	4 מגפ"ס
חוזק הידבקות	-	גדול מ-0.5 מגפ"ס
משך עבודה	-	שעתיים
מקדם ספיגות	-	קטן מ- $K < 0.5 \text{kg} / \text{m}^2 * \text{h}^{0.5}$



הכנת התשתית

מנקים היטב את חזית וצידי האריחים מיישמים בי ג'י כוחלה רק לאחר שחלפו שלושה ימים מתום ביצוע עבודות ההדבקה או הרכבה בשיטת הטיט.

הוראות שימוש

הכנת התערובת	שופכים כ- 7 ליטר מים ומוסיפים בהדרגה תכולת שק בי ג'י כוחלה תוך כדי ערבול מכאני מערבלים עד קבלת תערובת אחידה ונקיה מגושים.
אופן היישום	ממלאים את כל המישקים באופן מלא בעזרת מרית צרה. את העודפים מנקים בעזרת מטלית רטובה, כל עוד הכוחלה עדיין לא התייבשה לחלוטין.

הערות

אין להוסיף מים לתערובת שהתייבשה.
הליכה על ריצפה מותרת רק לאחר 48 שעות מגמר יישום הכוחלה.
אין לחשוף משטח שיושם בכוחלה לגשם



אחריות המפעל היא על טיב ואיכות המוצרים בלבד ולא על יישומם. כל האמור לעיל הוא בגדר המלצה בלבד, הניתנת ע"פ מיטב הידע שיש ברשותינו ונסיוננו הרב. לפרטים נוספים והדרכה מקצועית, פנה למחלקה הטכנית של בי. ג'י (ישראל) טכנולוגיות בע"מ.
בי.ג'י (ישראל) טכנולוגיות בע"מ קיבוץ בית גוברין, ד.נ לכיש דרום, 79370 טל: 08-6874236 פקס: 08-6874235 אתר: www.b-gtech.com