



בי ג'י פלקסיל 160 טיח הידראולי אוטם.

שימושים

מערכת איטום הכוללת צמנט, דבקים ותוספים שונים. מערכת זאת משלבת איטום חיובי/שלילי. בהדבקה מעולה ובתכונות מכניות טובות מיועד לאיטום של: רצפות חדרי אמבטיות ושרותים, אדניות, מרתפים, מקלטים, וקירות חוץ בחיפוי יבש

יתרונות

טיח אוטם חד רכיבי. נוח לשימוש. מתאים במיוחד לשיטת ברנוביץ'. מעולה כתשתית לשכבת הדבקת אריחים בדבק מסוג C2T.

נתונים טכניים

צמנט חול ופולימרים ייחודיים משפרי אטימה	בסיס:
לבן/אפור	צבע:
5°-35°	טמפ' יישום:
24 שעות	ייבוש סופי:
כ 40 מגפ"ס	חוזק בלחיצה לאחר 28 יום:
כ 5.5 מגפ"ס	חוזק בכפיפה לאחר 28 יום:
2.2 מגפ"ס	חוזק הדבקות:
4% אחרי 24 שעות טבילה במים	ספיגת מים:
כשעתיים (יש לערבב כל 15 דקות לריענון)	זמן עבדות:
שק 25 ק"ג	אריזה:
מקום יבש ומוצל	אחסון:
6 חודשים באריזה המקורית ובתנאים מתאימים	חיי מדף:




הכנת התשתית

הסר חלקים רופפים והחלק חצץ בולט. במידת הצורך תקן חורים. הסר חלקי מתכת בולטים. הרטב את פני השטח לפני היישום. אם אוטמים חדרי אמבטיות, מרפסות, אדניות וכו': יש לבצע תחילה רולקות.

הוראות שימוש

הכנת התערובת:

ערבב 25 ק"ג פלקסיל 160 אבקתי ב 6-7 ליטר מים לפי הסדר הבא: שפוך את המים לתוך כלי נקי. הוסף את האבקה למים, תוך כדי ערבוב, עד לקבלת תערובת דלילה. המתן 10 דקות לפני היישום. מרח שכבה של התערובת בכמות של 1 ק"ג למ"ר והמתן 6-24 שעות עד למריחת שכבה נוספת כנדרש. בדיקת האיטום תיעשה לאחר שבעה ימים.



הערות

לא למאכל. הרחק מילדים.
דאג לאוורור מתאים של מקום העבודה.
המנע ממגע בעיניים ובעור. עבוד עם אמצעי מגן מתאימים.
במקרה של פגיעה, לשטוף עם הרבה מים ופנה לעזרה רפואית.
אסור לעבוד בטמפ' נמוכה מ -5°C.