



בי ג'י 477 פורצלנית תערובת צמנטית לריצוף.

שימושים

דבק טיט לריצוף אריחי גרניט פורצלן, קרמיקה, טרצו שיש- מתאים ליישום במבני מגורים, מבני תעשייה, מבני ציבור, משרדים ועוד. מתאים ליישום ע"ג חול מיוצב וסומסום.

יתרונות

מוכן לשימוש בתוספת מים בלבד.
קל ליישום ובעל זמן עבדות משופר.
חוזק כפיפה ולחיצה גבוהים במיוחד.
חוזק שליפה גבוה.
אינו מכיל סיד

נתונים טכניים

בסיס:	צמנט מיוחד, חולות מובחרים ומוספים מיוחדים.
צבע:	אפור
טמפ' יישום:	5°C-35°C
זמן ייבוש:	48 שעות
משקל סגולי:	1.6 ק"ג לליטר
זמן פתוח:	20 דקות
זמן שמישות לעבודה:	עד שעתיים לאחר ערבוב
חוזק בכפיפה לאחר 28 יום	גדול מ- 1.9 מגפ"ס
חוזק בלחיצה לאחר 28 יום	גדול מ- 4.7 מגפ"ס
חוזק בשליפה לאחר 28 יום	גדול מ- 0.5 מגפ"ס
צריכה:	כ- 16 ק"ג למ"ר עובי 10 מ"מ
אריזה:	שק 40 ק"ג
אחסון:	מקום יבש ומוצל
חיי מדף:	6 חודשים באריזה המקורית ובתנאים מתאימים

אחריות המפעל היא על טיב ואיכות המוצרים בלבד ולא על יישומם. כל האמור לעיל הוא בגדר המלצה בלבד, הניתנת ע"פ מיטב הידע שיש ברשותינו ונסיונו הרב. לפרטים נוספים והדרכה מקצועית, פנה למחלקה הטכנית של בי. ג'י (ישראל) טכנולוגיות בע"מ.
בי. ג'י (ישראל) טכנולוגיות בע"מ קיבוץ בית גוברין, ד.נ לכיש דרום, 79370 טל: 08-6874236 פקס: 08-6874235 אתר: www.b-gtech.com



הכנת התשתית

על האריחים להיות יבשים ונקיים מאבק וכל חומר מפריד אחר.

הוראות שימוש

שופכים שק 40 ק"ג של בי ג'י 477 פורצלנית ומוסיפים 7-8 ליטר מים, מערבבים את החומר ע"י ערבול מכאני, עד לקבלת תערובת הומוגנית נקיה מגושים. ממתינים 5 דקות ומערבבים שוב. יש להקפיד על מריחת גב האריח מריחה מלאה. עובי ההדבקה בין 15 ל 30 מ"מ. יש לעבוד רטוב על רטוב. יש להקפיד על פוגה בהתאם להנחיות תקן 1555.

הערות

תערובת שהחלה להתייבש אינה ראויה לשימוש, אין להוסיף מים או פולימר. במהלך העבודה שולפים מדי פעם אריחים ע"מ לוודא שלפחות 85% משטח גב האריח מכוסה. יש להמתין 48 שעות לפני הדריכה על הריצוף. לא למאכל. הרחק מהישג ידם של ילדים, אין לשאוף, במקרה של מגע בעיניים שטוף מיד בהרבה מים ופנה לייעוץ רפואי. מנע מגע בעור ובעיניים. השתמש בכפפות מגן ומגן פנים מתאימים. במקרה של בליעה פנה מיד לייעוץ רפואי והצג את תווית החומר או האריזה.