



בי ג'י 1666 דבק צמנטי מוגמש להדבקת אריחי קרמיקה, שיש ואבן.

שימושים

דבק צמנטי מוגמש בעל ת"י 4004 סוג C2T להדבקת אריחי קרמיקה שיש ואבן. עובי שכבת ההדבקה 5-10 מ"מ. לשימוש פנימי וחיצוני. מתאים להדבקת האריחים ע"ג בטון, בלוקים וטיח, הדבקת אבן טבעית, כורכרית ולבני סיליקט ע"ג חומות בטון וגדרות פיתוח, חיפוי חדרי לובי בשיש.

יתרונות

כושר הידבקות גבוה.
עמידות טובה להדבקה.
חומר חד רכיבי מוכן לשימוש.
מתאים לרוב סוגי האריחים.
ניתן להדביק ע"ג ריצוף קיים
ניתן להדביק ע"ג בי ג'י רדיפלקס 2001.

נתונים טכניים

צמנט, חול, פולימרים ומוספים אבקתיים מיוחדים	בסיס:
אפור, לבן	צבע:
5°C-35°C	טמפ' יישום:
1.55 ק"ג לליטר	משקל מרחבי (אבקה):
4 שעות לאחר הערבוב	זמן שמישות לעבודה:
כ- 2 מגפ"ס	חוזק הידבקות 28 יום באוויר
גבוה מ- 1.8 מגפ"ס	חוזק הידבקות אחרי השהיה במים
שק 25 ק"ג	אריזה:
כ- 7.5 ק"ג למ"ר	צריכה לשכבה בעובי 5 מ"מ:
כ- 30 ק"ג למ"ר	צריכה לשכבה בעובי 20 מ"מ:
מקום יבש ומוצל	אחסון:
6 חודשים באריזה המקורית ובתנאים מתאימים	חיי מדף:



הכנת התשתית

מנקים התשתית מלכלוך ומכל שכבה מפרידה. שטיפה במים בצמוד למועד החיפוי – חובה.
מוודאים כי התשתית נאותה וישרה ושעובי ההדבקה לא יעלה על 10 מ"מ. אם נדרש עובי גדול מזה, מומלץ לטייח את התשתית כדי לעמוד במגבלה לעובי שכבת הדבק.

הוראות שימוש

שופכים תכולת שק של בי ג'י 1666 לכלי ובו 6-7 ליטר מים נקיים. מערבבים במערבל חשמלי עד לקבלת תערובת אחידה. ממתנים 5 דקות ומערבבים שנית.
• עבודות ההדבקה יעשו כמתואר בת"י 1555 חלקים 1 ו-3:
מורחים על התשתית שכבת דבק דקה וחלקה ואחריה שכבה שנייה עם מרית משוננת. עומק השינון, כמתואר בת"י 1555.
מורחים על גב האריח שכבה חלקה בעובי כ- 2 מ"מ.
מצמידים האריח על שכבת הדבק ומביאים למקומו ע"י הזזה. מהדקים בעזרת פטיש גומי.
משאירים מישקים (פוגות) של 3 מ"מ לפחות.

הערות

• אין להדביק אריחים שגודלם מעל 0.36 מ"ר.
• במהלך העבודה על האריחים להיות יבשים ונקיים מאבק ומכל חומר מפריד.
• תערובת שהחלה להתייבש, אינה ראויה לשימוש. אין להוסיף מים או פולימר.
• במהלך העבודה שולפים מדי פעם את האריחים ע"מ לוודא שלפחות 85% משטח ההדבקה מכוסה.
לפני הדריכה על הריצוף, יש לוודא שהדבק התקשה דיו.