



## דבק בי. ג'י. 10 פלוס

קבוצת שייכות של המוצר :

דבקים

בעל ת"י 4004 חלק C1TES11, להדבקת אריחים, עומד בדרישות ת"י 1555 מערכת  
חיפוי קירות

הגדרת המוצר :

דבק צמנטי להדבקת אריחי קרמיקה, גרניט פורצלן, פסיפס .  
וחיפוי קירות.

הדבקת אריחי קרמיקה וגרניט פורצלן ע"ג בטון.  
מתאים במיוחד לאריחים בעלי ספיגות מעל 10% .

יעוד המוצר :

ליישום ע"ג קירות בטון, טיח ובלוק בטון, ועל גבי בלוק לבן מטויח  
ליישום ע"ג רצפת בטון מוחלק, מדה מתפלסת צמנטית  
עובי יישום- 10-3 מ"מ

• יש לוודא התאמת התשתית וחוזק התשתית לפני ביצוע הדבקה .

תכונות המוצר:

מוכן לשימוש בהוספת מים בלבד  
בעל יכולת עבידות טובה וזמן עבידות משופר  
גמיש במיוחד  
נושם ומאפשר מעבר אדי מים  
אינו דליק  
בעל חוזק הדבקות לתשתית גבוה  
שומר על תכונותיו בתנאים תרמיים קיצוניים

צמנט, אגרגטים מובחרים ומוספים מיוחדים	הרכב החומר
כ- 1.3 ק"ג/מ"ר בעובי 1 מ"מ	תצרוכת אופיינית
כ- 60 דקות (בהתאם לתנאי מזג האויר)	זמן שמישות לעבודה
5°-35°c	טמפ' יישום
30 דקות	זמן חופשי
כ- 48 שעות	זמן ייבוש
לבן	גוון
גדול מ- 0.5 מגפ"ס	חוזק הידבקות במתיחה בגיל 28 יום
1.3 ק"ג/ליטר	משקל מרחבי ביבש
6 חודשים באריזה המקורית ובתנאים מתאימים	חיי מדף
מקום יבש ומוצל	אחסון
שק, 20 ק"ג, במשטח 80 שקים	אריזה



הכנת התשתית :

יש לשטוף את התשתית במים להסרת אבק, לכלוך ושומנים.

הוראות הכנת החומר:

יש לשפוך 4-5 ליטר מים למיכל ולערבל עם מערבל מכני (מקדחה 400 סל"ד) להוסיף את כל תכולת השק ולערבל כ- 2 דקות עד קבלת עיסה אחידה ונקיה מגושים, להמתין כ- 5 דקות ולערבל שוב.  
חשוב לבדוק בתשומת לב שהחומר המתקבל הינו ברמת עבירות מתאימה.

אופן היישום :

יש למרוח מצדו החלק של המאלג' שכבה דקה ומהודקת של הדבק על פני הקיר או הרצפה ומיד למלא עד העובי הנדרש תוך כדי סירוק עם צידו המשונן של המאלג' בזווית 45 מעלות עד קבלת העובי הנדרש.

חובה למרוח שכבת דבק דקה על גב האריח.

יש להדביק את האריח תוך כדי הזזה והידוק האריח לקבלת הצמדות טובה יותר(רטוב על רטוב).

יש להתחיל את ההדבקה מלמטה כלפי מעלה

יש להשאיר מישקים (פוגות) על פי דרישת התקן במצב פתוח עד לייבוש מלא של הדבק (24-48 שעות)

הערות כלליות :

יש לוודא שהתשתית הקירות מתאימה להדבקות אריחים בהתאם לת"י 1555 חלק 1

יש לוודא שתשתית הריצפה מתאימה להדבקות אריחים בהתאם לת"י 1555 חלק 3

בהדבקות אריחים גדולים יש להיעזר במיגון מכני ע"פי דרישות התקן.

אין להדביק אריחים עם "בי. ג'י. 10 פלוס" על תשתית רוויה במים או ספוגה במלחים

אין להדביק אריחים עם "בי. ג'י. 10 פלוס" בטמפרטורת תשתית שנמוכה מ- 5°C ושאינה גבוהה מ- 35°C.

אין להדביק אריחים עם "בי. ג'י. 10 פלוס" במזג אוויר קיצוני, גשם, רוחות או שרב

אין להוסיף מים לתערובת שהתייבשה

ניקוי כלים יעשה בעזרת מים וסבון כל זמן שהתערובת טריה

המוצר הינו על בסיס צמנט לכן יש להגן על העור והעיניים. במקרה של פגיעה יש לשטוף במידי במים זורמים ונקיים

אחריות המפעל היא על טיב המוצרים ולא על יישומם. כל האמור לעיל הינו המלצה בלבד הניתנת ע"פ מיטב הידע שיש ברשותנו וניסיונו הרב. לפרטים נוספים והדרכה מקצועית יש לפנות למחלקה הטכנית של בי. ג'י. (ישראל) טכנולוגיות בע"מ.