



בי ג'י בגר פנים שכבה צמנטית עדינה להחלקת תשתית טיח צמנטי /או בטון.

שימושים

מיועד להחלקת קירות בטון פנימיים.
להחלקת טיח צמנטי פנימי
להחלקת קירות פנים בממ"ד
מיועד לעובי של עד 4 מ"מ.

יתרונות

מוכן לשימוש בתוספת מים בלבד
קל ליישום ובעל זמן עבידות משופר.
חוזק הדבקה גבוה במיוחד בזמן קצר מאוד.
שומר על תכונותיו בתנאים תרמיים קיצוניים.

נתונים טכניים

בסיס:	צמנט, חולות מובחרים ומוספים מיוחדים
צבע:	לבן
טמפ' יישום:	5°C-35°C
משקל מרחבי אבקה:	כ- 1.05 ק"ג לליטר
זמן פתוח (בדקות):	90-110
חוזק בכפיפה לאחר 28 יום:	2.6 מגפ"ס
חוזק לחיצה לאחר 28 יום:	2.6 מגפ"ס
שליפה לאחר 28 יום:	0.5 מגפ"ס
אריזה:	שק 25 ק"ג
צריכה (של תערובת יבשה):	כ- 23 מ"ר לשק (עובי 1 מ"מ)
אחסון:	מקום יבש ומוצל ומוגן מפני שמש וגשם
חיי מדף:	6 חודשים באריזה המקורית ובתנאים מתאימים



הכנת התשתית

תשתית מתאימה: בטון, טיח תקני וכל סוגי הבלוקים.

יש לשטוף ולנקות את התשתית מאבק ולסלק שכבות רופפות.
יש להסיר כתמי שמן וסולר.
יש לוודא שהרקע מסוגל לשאת את שכבת הבגר.

הוראות שימוש

הכנת התערובת: יש לשפוך 8-9 ליטר מים למערבל נקי,
להוסיף את כל תכולת השק ולערבל עד לקבלת עיסה אחידה ללא גושים.

יש למרוח שכבה דקה של בגר בעזרת כף טיחים על גבי התשתית עד לכיסוי השטח.
יש למרוח שכבה דקה נוספת לאחר ייבוש השכבה הראשונה, להחליק לרמת גימור סופי
בעזרת ספוג לח.

החומר ניתן לליטוש בעזרת ניר לטש לאחר היישום.

הערות

אין ליישם בימים בהם הטמפרטורה גבוהה מ- 35°C או נמוכה מ- 5°C .
ע"ג בלוקים – יש ליישם בשתי שכבות.
טיח לממ"דים במרחב מוגן יש ליישם לפי הוראות עדכניות של פיקוד העורף.
כאשר מיישמים כשכבת מגן על טיח תרמי, יש להמתין לפחות 72 שעות מגמר
יישום הטיח התרמי ולבדוק את עובי שכבת הטיח לממ"דים בעודה רטובה. (לפחות
5 מ"מ) החומר הוא חומר אלקאלי (בסיס) ויוצר ריאקציה עם מים. יש להגן היטב
על העור והעיניים. במקרה של מגע יש לשטוף מיד במים זורמים. לשטוף את כלי
העבודה במים כל עוד החומר רטוב.